

◆ アルケットショー・グレイン ◆ (準備)

《材料》

種類	商品名	容量、施工面積
下塗り材(シーラー)	①セニショー	10ℓ=±80㎡
ベース材	②グレイン	25kg=±15㎡
着色剤	③グレインカラー	グレイン25kgに250gが標準

※施工面積は、下地の状況や施工方法、またテクスチャーによって変動します。



①



②+③



③

◆ アルケットショー・グレイン ◆ (施工)

① 下塗り

セニショー(シーラー)は、下地と壁材の接着をよくするため、必ず使用してください。

濃い色を塗る場合は、吸い込みを均一にするため、セニクリルの前に左官シーラー(ハイフレックス等)を塗ることをおすすめします。

セニショーをローラーなどで塗った後、6~12時間乾かしてください。

2度塗りの際には、4時間以上乾かしてから2度目を塗ってください。

※ 内装の場合にはセニクリルをご使用ください。



② 上塗り(アルケットショー・グレイン)

アルケットショーは未着色(白色)です。現場でグレインカラー(着色材)にて着色してください。着色する場合は、アルケット・ショー25kgに対して250gのグレインカラーを混ぜ、ムラができないように攪拌機で混ぜます。

(C0(白)は着色しないカラーを示します)

完全に乾いた下塗りの上に1~1.5mm厚程度に塗ります。

約12時間十分乾かしてください。

※ 自然の鉱物などを原料にしていますので、色むらが出る場合や白華現象がおきる場合があります。また、弾性をもたない性質があり、下地の動きなどによってクラックが発生する場合があります。

〔白華現象とは・・・水と石灰を混ぜた時に、空気と触れて白くなる、炭酸カルシウムの発生現象です。〕

色を作りたいときは、アルケットショー2缶を別の容器にいれ、その中に調色について

混合が基本です。基本色より濃い色、または薄い色を望まれる場合は、混ぜるアルケットショーの分量を調節してください。例えば、基本色の半分のアルケットショーとグレインカラーは25kg対250gの比率によるグレインカラーを1個混ぜると、ちょうど半分の色を作ることができます。



◆ 注意事項 ◆

◆ 施工に関して

- 施工前に試し塗りをしてパターンを確認してください。
- 雨天時など湿度が高い時や、完全に乾燥するまでに雨にあたる場合には材料が流れたり、剥離する場合がありますのでご注意ください。
- 施工時から完全に乾燥するまでに、気温が5℃以下になる場合には、クラックの原因になります。
- 施工方法の文中の説明は、気温20℃の場合の乾燥時間の目安です。
- 天候や気温・湿度によって乾燥時間は異なります。
- 乾燥を急ぐ際の器具等を使っての急激な乾燥は、ひび割れの原因になりますので十分ご注意ください。
- 各作業は、必ず前工程の乾燥後に行ってください。
- 養生は施工後できるだけ早く除去してください。

◆ 安全に関して

- 施工場所をよく換気してください。
- 誤って目や口に入ってしまった場合は、清潔な水で洗い流すなどしてから医師の診断を受けてください。
- 施工後は手洗い、うがいを行ってください。

◆ 保管・破棄に関して

- 現場の材料保管は、シートを掛けるなどして直射日光や凍結を避けてください。
- 残った材料は密閉して早めにお使いください。
- 容器の処理は法令に従って行ってください。

販売元:セニデコ日本事務所

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-21-16

シェソワビル902

Tel: 090-5492-0307 Fax: 050-3488-4450