



屋根工事用

強風
い雨に耐
え抜く
りを。



屋根用ねりしきい白(油入り) 屋根用

20 kg入
ポリ袋20kg
施工面積…約5m²(2mm厚時)

開封前にもむように踏むと柔らかくなります。
加水はしないで下さい。


使用方法

開封前にもむように踏むと柔らかく
なります。決して加水はしないで下さ
い。強度が低下します。

施工上の注意

施工中～施工後2週間以上


防水シート(通気に注意)



●雨に濡れると流れたり色抜けを起こします。
油が酸化して被膜を作るまで時間を要します。
雨季、昼夜の気温差の大きい季節は塗れないよ
う注意してください。また、昼夜の温度差が激し
い秋～張る、梅雨時期は白華現象、スエットア
トが起りやすく、色抜けが発生しますので注
意してください。

真白壁・特級真白壁・ロイヤル 上塗り用ねりしきい 施工上の注意

1. しきいは気硬性で 固まるまで長時間を要します。



施工中から強い陽射しを避け、急激乾燥
を予防します。
又、雨に濡れるのも強度が低下しますので
予防します。

●施工後も2週間以上(11～3月は4週間以上)
予防シートを貼って乾燥養生して下さい。

2. 季節・立地条件・構造体・下地の 種類等で施工方法が異なります。

寒冷紗を貼る(ひび割れ防止効果)
●年間を通じて施工個所の将来状況を
予測し、実施してください。

構造体により下地が異なる
コンクリート・レンガ・モルタル・土ほか
→ 砂しきい他の下地を、各下地に
それぞれ適正な工法で施工し、
上塗りの実施。



●海藻のりの追加／炊きのりまたは、粉銀杏を使用してください。
●スサの追加
●砂の混合／不純物に注意(塩分・腐葉土等)

●香を焚いたり、喫煙したりすると、その煙を吸着する機能がしきいにはあります。
その為、これらの状況が頻繁に有るとしきいに色が付着します。
施工前に必ず施工者にご確認ください。

●「特級真白壁」「しきい真白壁」「しきいロイヤル」「しきいなか塗り」
「真白壁屋根用」「黒しきい(ブラック・グレー)」は練り置きしてご使用ください。
消石灰、海藻のり等が水になじみ、品質が最良の状態となります。

3. 施工前にご確認ください。

4. 施工前の準備



■特約店

株式会社 丸京石灰

〒879-2474 大分県津久見市徳浦 2052-5
TEL 0972-82-5271 FAX 0972-82-5273
URL <http://www.marukyosekkai.com>
E-mail info@marukyosekkai.com

作成日 2013年5月

丸京石灰の 壁用しきい 屋根用しきい のご案内

本物の漆喰は強く、やさしく、美しい。



株式会社 丸京石灰

二ツボンの屋根瓦を
守ってきた実績を。



強くて美しい
伝統ある仕上がり。

しっくい(壁・屋根用)



豊後塩焼き灰しっくいの
定番です。
ましろかべ

しっくい真白壁 内・外装壁・屋根用

20 kg入 標準加水量 清水約15リットル
施工面積 約16m²(塗厚1.5mm時)



全国の寺院・城郭に多数の
施工実績。

特級真白壁 内・外装壁・屋根用

20 kg入 標準加水量 清水約15リットル
施工面積 約16m²(塗厚1.5mm時)

化学のり
無添加!

施工性抜群、
最高級仕上壁材。

しっくいロイヤル 内装・外装壁用

20 kg入 標準加水量 清水約15リットル
施工面積 約16m²(塗厚1.5mm時)

紙スサ
海藻のり
配合

施工性抜群、
最高級仕上壁材。

しっくいロイヤル 内装・外装壁用

20 kg入 標準加水量 清水約15リットル
施工面積 約16m²(塗厚1.5mm時)



外部しっくいへ
撥水効果。
しっくい油

370 cc入 1ケース(370cc×30本入り)

使用方法…「真白壁」「特級真白壁」「ロイヤル」の
いづれか1袋(20kg)に1本

菜種油
100%

外部に最適な製品。
植物油100%添加。
上塗り用 ねりしっくい 外壁用

20 kg入 標準施工面積
約10m²(塗厚1.5mm時)

化学のり
無添加!


こだわりの天然素材



化学のり
無添加!
いま序割!
すぐ塗れる
シリーズ



壁用しっくい



内装用カラーねりしっくい
内装壁用
20 kg入 ポリ袋ダンボールケース入り
施工面積 約8m²/1.0mm厚時

※和楽美の施工は下地の完全乾燥が基本です。
厳守してください。

※必ず「和楽美」のみの「追っかけ塗り」で2~3回に分けて塗り、塗り厚が均一になるように仕上げてください。これを厳守してください。

※「和楽美」は全原料が天然素材のため、仕上がりが「下地」「施工」、「その他の原因及び条件」により「色ムラ」や「白華」等の状態になることがあります。

選べる3種類の
カラー
ラインナップ



イメージ色

しっくいをもっと手軽に。
仕上材にも、下地材にも。

内装用砂しっくい ネオ・タッチ 内装壁用 下地材

20 kg入 標準加水量 5.4リットル
施工面積 約10m²/1.0mm厚時



豊後塩焼き灰を中塗り用に調合。
モルタル地、土壁など、内外装用の
中塗り砂しっくいです。

しっくいなか塗り 内装・外装壁用 下地材

20 kg入 標準加水量 清水約6.5リットル
施工面積 約7m²(塗厚2.5mm時)
※練り置きができます。

のり
スサ・骨材
調合

暖かみのある、
自然な仕上がり。



屋根工事用
しっくいの定番。
ましろかべ

真白壁屋根用 屋根用

20 kg入 使用方法…本品20kgに砂約30kgを空合わせ混合、
清水約12L加えて使用。
セメントを入れる場合は4~5kg混合を目安にして下さい。



瓦の色で選定できる
屋根工事用しっくい。

黒しつくい(グレー/ブラック) 屋根用

20 kg入 標準加水量 約12リットル
施工要領…本品に砂を20~30kg 空合わせして使用。
※セメントを約1割配合すると硬化が早まります。
※昼夜の温度差が激しい寒冷時や梅雨時期は白華現象、スウェットアウトが起こりやすく色抜けが発生しますのでご注意下さい。



砂・硬化材配合済み。
屋根工事用 屋根がっちり白 屋根用

20 kg入 梱包 加水量:約4リットル
骨材・硬化材が調合済です。

練り置き:不可(硬化材入りのため)

屋根がっちり 施工上の注意

- ① 骨材、混和材、セメント等の追加混合は出来ません。
- ② 加水量を厳守し、よく練ってください。
- ③ 過剰な加水、多量な水打ち等は白華現象が起こる元です。強度や耐久性も落ちます。
- ④ 特に寒冷時、濡らした邊で何回も押さえると白華現象をおこします。
- ⑤ 夜間の温度差が激しい寒冷時や梅雨時期は白華現象、スウェットアウトが起こりやすく色抜けが発生しますのでご注意下さい。
- ⑥ 施工直後から数日間は雨に濡れないように防水シートを張り、養生して下さい。



砂・硬化材配合済み。
屋根工事用 屋根がっちり 黒 屋根用

20 kg入 梱包 加水量:約4リットル
骨材・硬化材が調合済です。

練り置き:不可(硬化材入りのため)